



ME-19

MÉTODO EXECUTIVO

*É ASSIM QUE SE FAZ IMPERMEABILIZAÇÃO
DE FRISO DE FACHADA*

BAUCRYL

DIFERENCIAIS

ECONOMIA DE TEMPO E DINHEIRO

Espera entre demãos é de 10 minutos
Consumo médio por m é de 0,3 kg
Pronto para usar

SAÚDE E SEGURANÇA

Índice de VOC 34,92 g/L
Base água
Baixa toxicidade

ECONOMIA NA EXECUÇÃO

Durabilidade da aplicação
Tempo de secagem de 12 horas
Apenas uma descida de balancim

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Treinamento frequente
Avaliação durante todas as etapas
Certificação para o aplicador



OBJETIVO

O objetivo do Método Executivo é detalhar o Processo de impermeabilização de Friso de Fachada, de modo a propiciar o treinamento da mão de obra e por consequência garantir a obtenção dos resultados desejados.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Tabela Ambiental BAUCRYL VEDAFRISO

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Pincel de 4"	1
Equipamentos de proteção individual	1
Espátula	1

MATERIAIS

TIPO	LARGURA	CONSUMO / METRO LINEAR
BAUCRYL VEDAFRISO	25 cm	200 a 400 g de 1 a 2 demãos ¹

CAMPO DE APLICAÇÃO

- ✓ Impermeabilização de friso de fachada com acabamento em revestimentos cerâmicos ou porcelanatos, pintura, textura acrílica, textura mineral ou textura sintética.
- ✓ Impermeabilização na requadração e arremates da base para receber esquadrias.

ANTES DE COMEÇAR

- ✓ Certifique-se que a base está seca e com resistência superficial
- ✓ Não aplique o produto quando houver previsão de chuva
- ✓ Para locais com aplicação de tintas e textura, realizar teste prévio e/ou consultar o nosso departamento técnico.



- ✓ Remova as partes soltas e contaminadas




- ✓ Limpe a base

¹ Consumo depende da porosidade da base

FORMA DE APLICAÇÃO

- ✓ Homogeneizar o produto antes de usar.



- ✓ Aplique a primeira demão no sentido horizontal com pincel de 4" até cobrir 10 cm acima, abaixo e o interior do friso respeitando a largura de 25 cm. Espere 10 minutos para aplicar a segunda demão
- ✓ Aplique a segunda demão no sentido horizontal com pincel de 4" até cobrir 10 cm acima, abaixo e o interior do friso respeitando a largura de 25 cm.
- ✓ Após 12 horas a fachada estará pronta para receber a pintura ou textura acrílica.

ORIENTAÇÕES

- ✓ Com uma embalagem de 12 kg é possível aplicar de 30 a 60 metros lineares, dependendo da porosidade da base.
- ✓ Para pigmentar do Baucryl VEDAFRISO consulte nosso departamento técnico.
- ✓ Para outras aplicações, consultar nosso suporte técnico.

SUPORTE TÉCNICO

A Quimicryl conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica.

CONTATOS:

0800 12 70 88 | (011) 4615 1070
atendimento@quimicryl.com.br

RESPONSABILIDADE

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em ensaios, nossa experiência e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso Sistema de Gestão Compartilhada certificado nas normas NBR ISO 9001 e ISO 14001. Como fabricante, temos o compromisso de indicar soluções e orientar o uso e métodos de execução. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.